



EP 10 EPOKSIPINNOITE

EP 10 on vesiohenteinen 2-komponenttinen kosteushengittävä lattiapinnoite betonipinnoille. Erinomainen kohteissa, joissa pinnoitteelta vaaditaan hyvää kosteuden ja kemikaalien kestävyyttä. Sileä ja saumaton epoksipinta on helppo puhdistaa.

KÄYTTÖKOHEET

- autotallit
- varastot ja kellarit
- saunat
- parvekkeet ja terassit



TYÖOHJE

Pinnoitettavan pinnan tulee olla puhdas. Uuden betonin pinnassa oleva betoniliima poistetaan huolellisesti hiomalla tai happopeittauksella (Solmaster RKL Happopesu). Käytössä ollut vanha betoni pestään puhtaaksi rasvasta, öljystä ja muusta liasta (RKL Happopesu). Hio epätasaisuudet sekä irtoileva vanha pinnoite pois. Ehjä, ennestään pinnoitettu pinta himmennetään hiomalla tartunnan varmistamiseksi tai pestään käyttämällä ML Maalarinpesua. Imuroi lopuksi pois kaikki irtolika.

Pinnoitus: Sekoita hartsi- ja kovetekomponentit erillisessä astiassa huolellisesti 1:1. Ohenna ensimmäisen kerroksen seos vedellä 20-35 %. Levitä pinnoitetta telalla tai siveltimellä 30 minuutin kuluessa ristiin telaten (pystysuuntaisesti ja vaakasuuntaisesti). Toinen telaus voidaan tehdä n. 8-24 tunnin sisällä, viimeistään 2 vuorokauden sisällä. Mikäli toinen kerros levitetään yli 2 vuorokauden kuluttua, suosittelemme tekemään kevyen välihiennon pinnoitettavalle pinnalle tartunnan varmistamiseksi.

SÄVYT

PAKKAUSKOOT SEKOITUSSUHDE RIITTOISUUS KUIVUMISAIKA

KIILTOASTE PAKSUUS TYÖVÄLINEIDEN PESU

01 vaaleanharmaa, 03 keskiharmaa, 90 väritön, A-pohja, C-pohja
1,8L (0,9+0,9), 5,4L (2,7+2,7), 9L (4,5+4,5), 18L (9+9)
1:1
6-7 m²/L
: Pölykuiva 6 h, uudelleen pinnoitettavissa 8-24h, kestää kevyttä liikennettä 1-2 vrk, lopullinen lujuus 3-7 vrk.
Täyskiiltävä
0,1 mm
Vesi

TYÖTURVALLISUUS JA VARASTOINTI

Sisätiloissa on huomioitava riittävä ilmanvaihto. Tuotetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Nestemäinen ylijäämämaali toimitetaan purkissa ongelmajätekeräykseen. Varastoidaan tiiviisti suljettuna yli +10 °C, ei saa jäädyä.

