



Katso opastava video Youtubessa.
Linkki on kotisivuillamme:
www.solmaster.fi
"Täydellisen lattian salaisuus"

EP 1 Erikoisepoksi

**Kaksikomponenttinen M1-luokiteltu
telattava epoksimassa**



Solmaster EP 1 Erikoisepoksi soveltuu pohjusteeksi ja valmiiksi pinnaksi tuoreille ja vanhoille betonipinnoille. Laadukas ja kiiltävä pinta syntyy hetkessä.

Käyttökohteet

- Kaikentyyppiset uudet ja vanhat betonipinnat.
- EP 1 Erikoisepoksi sopii hyvin raskaan kulutuksen alueille, kuten teollisuuskohteisiin, autotalleihin, halleihin sekä parvekkeille.
- Vanhat tehdaslattiat, joita tarvitsee myös kitata EP 1 + kvartsihiekkaseoksella.
- Erilaisten turva-aitaiden seinät ja lattiat, sillä EP 1 kestää hyvin öljyä ja kemikaaleja.
- Maatalouskohteissa maitohuoneiden, viljasilojen, ruokintapöytien ja rehuvarastojen pinnoittamiseen. EP 1 pienentää viljan homehtumisriskiä ja kestää hyvin kemikaaleja, kuten AIV-happoliuosta.

Käyttöohje

Betonipinnan tulee olla kiinteä ja vähintään 80 % lopullisesta lujuudesta. Betoniliima poistetaan hiomalla ja imuroidaan tai Solmaster RKL happopesuliuksella (25 %). Pinnan kuivuttua EP 1 levitetään hyvälaatuisella telalla, karvan mitta 8-10 mm. Kittaukset tehdään EP 1 + kvartsihiekkaseoksella. Mikäli pinnoitetta tehdään useampi kerros, tulee toinen kerros levittää viimeistään 24 h päästä ensimmäisestä levityksestä. Muussa tapauksessa pinta tulee hioa ennen uutta levittämistä tarttumisen varmistamiseksi.

Työvälineiden pesu

Työvälineet voidaan pestä sopivalla liuottimella, kuten Solmaster EP -ohenteella.

EP 1 Erikoisepoksi



Kaksikomponenttinen M1-luokiteltu telattava epoksimassa

Tekniset tiedot

Seoksen työstöaika	Sekoitettu hartsi-kovete-seos Sekoitukset Kuivumisaika (+20 °C) Kevyt rasitus Lopullinen lujuus Työskentelylämpötila	Käytä 15 minuutin sisällä. Hidaskierroksisella porakoneella ja vispilällä. Uudelleen pinnoitettavissa 12 h (max 24 h). 10 h 3-5 vrk Tulee olla min. +10 °C koko kuivumisen ajan.
Sekoitussuhde	Hartsi Kovete	2 tilavuusosaa 1 tilavuusosaa
Värisävyt	Vaaleanharmaa Keskiharmaa	01/RAL 7038 03/RAL 7001 Värikartan mukaan.
Pakkauskoot	3 kg 10 kg 30 kg	sis. 2,1 kg hartsia ja 0,9 kg kovettajaa sis. 7 kg hartsia ja 3 kg kovettajaa sis. 21 kg hartsia ja 9 kg kovettajaa
Riittoisuus	0,3 kg/m ² /yksi käsittelykerta 0,6 kg/m ² /kaksi käsittelykertaa	
Varastointi	+5...+25 °C	

Työturvallisuus ja varastointi

Lue huolellisesti käyttöohjeet ja etiketin varoitusmerkinnät ennen käyttöä ja noudata ohjeita. Sisätiloissa on huomioitava riittävä ilmanvaihto. Käyttöturvatieote on saatavissa valmistajalta. Ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Varastoidaan yli +10 °C, ei saa jäätyä.



SOLMASTER OY
Yrittäjänkatu 6, 15170 LAHTI
myyntipalvelu@solmaster.fi
www.solmaster.fi
Puhelinvaihe 03 780 2363



Solmaster