

EP 1 Garage

Kaksikomponenttinen, M1-luokiteltu telattava EP 1 Erikoisepoksimassa - autotallipaketti

EP 1 Erikoisepoksi on kaksikomponenttinen itsestään siliävä pinnoite. Soveltuu uudelle tuoreelle ja vanhalle betonille. Laadukas ja kiiltävä pinta syntyy hetkessä. EP 1 Garage, autotallipaketti sisältää 7 kg epoksihartsia, 3 kg kovetetta, 1 L harmaata liukuestehiekkaa (raekoko 0,3-0,8 mm) sekä 1 L Tikso- jalkalistan jäykistettä jalkalistan maalamiseen ja halkeamien kittaukseen.

KÄYTTÖKOhteet

Kaikentyyppiset uudet ja vanhat betonipinnat, joita tarvitsee myös kitata EP 1 + hiekkaseoksella.

EP 1 Erikoisepoksi sopii hyvin raskaan kulutuksen alueille, kuten auto- ja traktoritalleihin, joihin halutaan telata 3 x maalia paksumpi kulutuspinna. Maatalouden maitohuoneiden, vilja- ja AIV-siilojen pinnat. Vastavaletut tuoreet IV-konehuoneiden lattiat.

TYÖOHJE

Betonipinnan tulee olla puhdas ja kiinteä. Betoniliima poistetaan hiomalla ja imuroimalla tai 25 % Solmaster RKL Happopesuliuksella. Pesun jälkeen pinnan pitää antaa kuivua muutama tunti.

Ennen työn aloittamista tulee huomioida, että kaikkia harts- ja kovetekomponentteja ei tule sekoittaa kerralla, vaan käyttökohteesta riippuen 2 tai 3 erässä. Käytä sekoitettu harts-kovete-seos 15 minuutin sisällä komponenttien yhdistämisestä. Muista huolellinen komponenttien ja seoksen sekoittaminen.

Pohjusteeseen saattaa muodostua paikoittain kuplia pinnoitemassan syrjäyttäessä betonihuokosista ilmaa. Parhaan lopputuloksen aikaansaamiseksi on silloin syytä pyrkiä särkeämään mahdolliset kuplat telaamalla vielä kertaalleen kuplakohdien yli.

KÄYTTÖ

Sekoita harts ensin huolellisesti, mittaa sen jälkeen 2 osaa hartsia ja 1 osa kovetetta. Telaa pohjusteeksi max. 10% ohennettu kerros ristiintelaten. Toinen telaus voidaan tehdä n. 1 vuorokauden kuluttua (2 vuorokauden sisällä). Levitys telalla tai mohairlastalla. Pinta on kävelykuiva telauksesta seuraavana päivänä.

EP 1 Garage

Kaksikomponenttinen, telattava kostean tilan epoksimassa

TEKNISET TIEDOT

Seoksen työstöaika	Sekoitettu hartsi-kovete-seos Sekoitukset Kuivumisaika +20 °C Kevyt rasitus Lopullinen lujuus Työskentelylämpötila	Käytä 15 minuutin sisällä. Hidaskierroksisella porakoneella ja vispilällä. Uudelleen pinnoitettavissa 12 h. 12 h 3-5 vrk Tulee olla min. +10 °C koko kuivumisen ajan.
Sekoitusuhde	Hartsi Kovete	2 tilavuusosaa 1 tilavuusosaa
Värisävyt	Vaaleanharmaa Keskiharmaa	01/RAL 7038 03/RAL 7001
Pakkauskoot	12 kg	Sisältää 7 kg EP 1 epoksihartsia ja 3 kg kovetta sekä 1 L Tiksoa + 1 L liukuestehiekkaa
Riittäisyys	0,3-0,4 kg/m ² /yksi käsittelykerta 0,6-0,7 kg/m ² /kaksi käsittelykerta	Suosittelaa kahta käsittelyä.
Varastointi	+5...+25 °C	

TYÖVÄLINEIDEN PESU

Työvälineet voidaan pestä sopivalla liuottimella, kuten Solmaster EP -ohenteella.

TYÖTURVALLISUUS JA VARASTOINTI

Lue huolellisesti käyttöohjeet ja etiketin varoitusmerkinnät ennen käyttöä ja noudata ohjeita. Sisätiloissa on huomioitava riittävä ilmanvaihto. Tuotetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Ohjeistus tuotteen hävittämiseen käyttöturvallisuustiedotteessa. Varastoidaan tiivisti suljettuna yli +10 °C, ei saa jäätyä.

