

## UR 300

*Vesiohenteinen, sävytettävä, M1-luokiteltu lattia- ja seinämaali*

**Solmaster UR 300 on vesiohenteinen nopeasti kuivuva maali sisä- ja ulkokäyttöön. M1-luokiteltu, hajuton, hengittävä ja elastinen maali soveltuu kevyempään käyttöön betoni- ja puulattioille sekä seinille. Tuote sisältää homeenestoainetta, joka suojaa maalipintaa.**

### KÄYTTÖKOhteet

Kerrostalojen käytävät, tekniset tilat, varastojen lattiat ja seinät.

Omakotitaloissa ja mökeillä puulattiat.

Hyvän UV-suojan ansiosta myös katetut parvekkeet ja terassit. Ei lumen ja jään alle.

Hyvän hengittävyyden ansiosta UR 300 sopii erittäin hyvin kellarien lattioille.

### TYÖOHJE

Lattian ja ilman lämpötilan on oltava yli +10°C. Ilman suhteellisen kosteuden tulee olla alle 80 %.

Maalattavan pinnan tulee olla puhdas liasta, pölystä ja rasvasta. Uuden betonin pinnassa oleva sementtiliimakerros poistetaan huolellisella koneellisella hionnalla tai happopeittauksella Solmaster RKL Happopesu. Aikaisemmin maalatun lattian pesussa käytetään Solmaster ML Maalarinliuotinta, lopuksi huolellinen huuhtelu. Mahdollinen sammal poistetaan Solmaster ML Maalarinliuotilla harjaamalla.

Varmistetaan pinnoitteen tasaisuus. Sekoitetaan hitailla kierroksilla.

Pohjustus 20 % vedellä ohennettuna.

Levitetään ohentamattomana telalla tai siveltimellä ristiin levittäen.

# UR 300




**Vesiohenteinen, sävytettävä, M1-luokiteltu lattia- ja seinämaali**

## TEKNISET TIEDOT

|                              |                                                                                                                                  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ominaispaino (+20 °C)</b> | Väritön 1,0 kg / litra, värillinen 1,1 kg / litra                                                                                |
| <b>Kiintoainepitoisuus</b>   | n. 50 %                                                                                                                          |
| <b>Riittoisuus</b>           | Värilliset: n. 3,5-4 m <sup>2</sup> / litra / kaksi käsittelyä, 10 litralla n. 35 m <sup>2</sup>                                 |
| <b>Kuivumisaika (+20 °C)</b> | Uudelleen maalattavissa 1 h kuluttua,<br>Kevyeen käyttöön otettavissa 2 h jälkeen.<br>Lopullinen lujuus kolmen (3) vrk kuluessa. |
| <b>Työvälineiden pesu</b>    | Työvälineet pestään vedellä                                                                                                      |
| <b>Varastointi</b>           | Tiiviisti suljettuna, suojeltava jäätymiseltä                                                                                    |
| <b>Kiilto</b>                | Puolihimmeä                                                                                                                      |
| <b>Pakkauskoot</b>           | 0,9 L, 2,7 L, 9 L, 18 L + sävytys                                                                                                |

## TYÖTURVALLISUUS JA VARASTOINTI

Lue huolellisesti käyttöohjeet ja etiketin varoitusmerkinnät ennen käyttöä ja noudata ohjeita. Sisätiloissa on huomioitava riittävä ilmanvaihto. Tuotetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Ohjeistus tuotteen hävittämiseen käyttöturvallisuustiedotteessa. Varastoidaan tiivisti suljettuna yli +10 °C, ei saa jäätymä



**SOLMASTER OY**  
Yrittäjänkatu 6, 15170 LAHTI  
+358 3 780 2363  
myyntipalvelu@solmaster.fi  
www.solmaster.fi



**Solmaster**