

UR 300

Vesiohenteinen, sävytettävä, M1-luokiteltu lattia- ja seinämaali

Solmaster UR 300 on vesiohenteinen nopeasti kuivuva maali sisä- ja ulkokäyttöön. M1-luokiteltu, hajuton, hengittävä ja elastinen maali soveltuu kevyempään käyttöön betoni- ja puulattioille sekä seinille.

Käyttökohteet

- Kerrostalojen käytävät, tekniset tilat, varastojen lattiat ja seinät. Omakotitaloissa ja mökeillä puulattiat.
- Hyvän UV-suojan ansiosta myös katetut parvekkeet ja terassit. Ei lumen ja jään alle.
- Hyvän hengittävyys ansiosta UR 300 sopii erittäin hyvin kellarien lattioille.

Käyttöohje

Olosuhteet	Lattian ja ilman lämpötilan on oltava yli +10°C. Ilman suhteellisen kosteuden tulee olla alle 80 %.
Esikäsittely	Maalattavan pinnan tulee olla puhdas liasta, pölystä ja rasvasta. Uuden betonin pinnassa oleva sementtiliimakerros poistetaan huolellisella koneellisella hionnalla tai happopeittauksella Solmaster RKL Happopesu. Aikaisemmin maalatun lattian pesussa käytetään Solmaster ML Maalarinliuotinta, lopuksi huolellinen huuhtelu. Mahdollinen sammal poistetaan Solmaster ML Maalarinliuottimella harjaamalla.
Sekoitus	Varmistetaan pinnoitteen tasaisuus. Sekoitetaan hitailla kierroksilla.
Pohjustus	20 % vedellä ohennettuna
Pinnoitus	UR 300 levitetään ohentamattomana telalla tai siveltimellä ristiin levittäen.

UR 300





Vesiohenteinen, sävytettävä, M1-luokiteltu lattia- ja seinämaali

Tekniset tiedot

Ominaispaino (+20 °C)	Väritön 1,0 kg / litra, värillinen 1,1 kg / litra
Kiintoainepitoisuus	n. 50 %
Riittoisuus	Värilliset: n. 3,5-4 m ² / litra / kaksi käsittelyä, 10 litralla n. 35 m ²
Kuivumisaika (+20 °C)	Uudelleen maalattavissa 1 h kuluttua, kevyeen käyttöön otettavissa 2 h jälkeen. Lopullinen lujuus kolmen (3) vrk kuluessa.
Työvälineiden pesu	Työvälineet pestään vedellä
Varastointi	Tiiviisti suljettuna, suojeltava jäätymiseltä
Kiilto	Puolihihmeä
Pakkauskoot	0,9 L, 2,7 L, 9 L, 18 L + sävytys

Työturvallisuus ja varastointi

Lue huolellisesti käyttöohjeet ja etiketin varoitusmerkinnät ennen käyttöä ja noudata ohjeita. Sisätiloissa on huomioitava riittävä ilmanvaihto. Käyttöturvallisuustiedote on saatavissa valmistajalta. Tuotetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Varastoidaan yli +10 °C, ei saa jäätymä.



SOLMASTER OY
Yrittäjänkatu 6, 15170 LAHTI
myyntipalvelu@solmaster.fi
www.solmaster.fi
Puhelinvaihe 03 780 2363



Solmaster
Coatings